

# PAROXIDE

## Convertidor de oxido

- § **Neutraliza el proceso de la oxidación.**
- § **De acción rápida: alrededor de 10 minutos.**
- § **Perfecta adherencia sobre los metales.**
- § **Inhibe químicamente el proceso de la corrosión del hierro.**
- § **Forma una película autoprotectora.**
- § **Muy alta penetración a través del óxido.**
- § **Rico en principios activos.**
- § **No contiene ni fosfatos ni disolventes clorados.**
- § **Ininflamable.**
- § **El producto reacciona con el óxido, sin destruirlo, para estabilizarla químicamente.**
- § **Se utiliza tanto sobre el metal oxidado como el no oxidado, como primera capa antes de pintar.**
- § **Fácil a aplicar, incluso en los rincones poco accesibles.**

### APLICACION

*Sobre las superficies muy oxidadas, efectuar un leve cepillado con el fin de eliminar las partículas pulverulentas. Sobre el metal no oxidado, desengrasar con una solución de CK 18 diluido al 10 % y aclarar. Agitar bien el bidón antes de usarlo. Con la ayuda de un cepillo o de un rodillo, aplicar Paroxide uniformemente sobre la superficie a tratar. Sobre fuertes espesores de óxido, dar dos capas. Si hace mucho calor, diluir Paroxide con un 20 % de agua. Dejar secar 3 días antes de pintar.*

### CARACTERISTICAS DE APLICACION

*Color a la aplicación: marrón claro.  
Color 4 ó 5 minutos después de aplicarlo: ligeramente azulado.  
Después de 10 minutos: negro.  
Rendimiento: 20 m<sup>2</sup> por litro.  
Secado: al tacto: 30 minutos. Duro: 20 horas.*

Seguir las precauciones de empleo mencionadas sobre el embalaje.  
Conservación: un año en el envase herméticamente cerrado.  
No exponerlo a temperaturas de bajo cero.

### CARACTERISTICAS

*Aspecto: emulsión fluida de color marrón claro  
Densidad a 20 °C: ± 1,07  
pH: ± 1,6*

D165-0997-3550

*Nota: El contenido de este documento está basado en nuestros conocimientos y experiencia con el producto. Se facilita como información, pero no nos hace responsables de su uso en cada uno de los casos.*

### VENTA

JOSE LUIS SUAREZ MARRERO SL.  
C/ LA FRAGUA, 31  
POLIGONO INDUSTRIAL DE ARINAGA  
35119 AGUIMES, GRAN CANARIA  
Tel. 928 759520 - Fax 928)759008  
TENERIFE : Tel/Fax 922 636661

### CONDICIONES DE EMPLEO